



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG TÂM PHÁT

29/3B ấp Mỹ Huệ, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh
Tel: 0869222056 Email: sondepdota@gmail.com MST: 0313706717

SƠN EPOXY LÓT TRONG DOTA - DTEL114

Mô tả sản phẩm	Sơn epoxy lót trong Dota - mã DTEL114 - là dòng sơn 2 thành phần, được sản xuất từ nhựa epoxy, phụ gia và chất đóng rắn.			
Ứng dụng	DTEL 114 được sử dụng làm lớp sơn lót trên bề mặt sàn bê-tông, bám dính chắc chắn vào bề mặt sàn bê-tông và lớp sơn tiếp theo.			
Công dụng	Khả năng bám dính sâu xuống sàn bê tông tuyệt hảo và là lớp trung gian tăng cường độ bám dính của lớp sơn phủ kế tiếp. Ngăn chặn khả năng thấm ngược từ sàn bê tông. Là lớp sơn đầu tiên ngăn mặt sàn bê tông tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Che lấp khiếm khuyết của sàn bê tông, làm cho bề mặt màng sơn đẹp hơn. Tiết kiệm sơn phủ hơn, màu sắc đẹp hơn. Thời gian bảo vệ lâu hơn, bền hơn.			
Màu sắc	Màu trong suốt.			
Quy cách vỏ thùng	Bộ nhỏ (5kg/bộ), Bộ lớn (20kg/bộ)			
Tỷ lệ pha trộn	Theo khối lượng: 4 thành phần nước sơn pha với 1 thành phần chất đóng rắn			
Chất pha loãng	Không pha chất pha loãng vào sơn epoxy lót trong Dota - DTEL114			
Thời gian sử dụng sau khi hoàn thành pha trộn sơn (Pot life)	Nhiệt độ	10 °C	20 °C	30 °C
	Thời gian	7 giờ	5 giờ	3 giờ
Tỷ trọng (Khối lượng riêng)	0.91 ± 0.05 kg/lít			
Độ dày tiêu chuẩn	Màng sơn khô: ~ 50 ± 5 µm/lớp			
Định mức (Độ che phủ)	Lý thuyết : 10 m ² /lít. Tỷ lệ tiêu hao có thể thay đổi phụ thuộc điều kiện bề mặt, phương pháp sơn, môi trường ...			
Thời gian khô	Nhiệt độ	10 °C	20 °C	30 °C
	Khô sờ được	4 giờ	3 giờ	2 giờ
	Khô cứng	16 giờ	12 giờ	8 giờ
Thời gian sơn lớp kế tiếp	Tối thiểu	16 giờ	12 giờ	8 giờ
Bảo quản và tồn trữ	Tối đa 24 tháng. Bảo quản nơi khô ráo thoáng mát tránh tia lửa, nguồn nhiệt Khôngậy nắp khi chưa sử dụng, đặt thùng sơn ở vị trí đứng thẳng Dùng ngay sau khi mở nắp			
Điểm chớp cháy	> 42 °C			

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Chuẩn bị bề mặt

Bề mặt sàn bê tông phải sạch, khô, bằng phẳng và không dính dầu mỡ. Độ ẩm tối đa của sàn là 10%

Bề mặt phải được mài nhẵn trước khi sơn, mỗi lớp sơn phải được vệ sinh sạch sẽ trước khi sơn lớp sơn tiếp theo.

Thời tiết: Nhiệt độ tối thiểu là 5 °C. Độ ẩm môi trường tối đa là 85%

Dụng cụ thi công

Súng phun, con lăn, cọ quét, ...

Sơ đồ sơn đề nghị

Số TT	Sản phẩm sơn sử dụng	Số lớp	Tổng độ dày màng sơn khô
1	Sơn epoxy lót trong Dota - DTEL 114	1	60 ± 5 µm/lớp
2A	Sơn epoxy phủ màu (hệ lăn) Dota	2	120 ± 10 µm
2B	Sơn epoxy phủ màu (hệ tự san phẳng) Dota		tối thiểu 800 µm

THÔNG TIN VỀ SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG

Đề xa tầm tay trẻ em, không tiếp xúc trực tiếp với sơn. Thi công trong môi trường thông thoáng.

Đeo khẩu trang, kính và các thiết bị bảo hộ khi thi công. Không để sơn dính vào mắt, da.

Nếu dính vào mắt, da nên rửa nhiều bằng nước sạch hoặc đến các trung tâm y tế gần nhất để kiểm tra.

Xử lý sơn thải, thừa theo tiêu chuẩn môi trường.